



## Fișa tehnică

### CARPATCEMENT® CEM I 52.5R SR EN 197-1:2011

#### Ciment portland cu rezistență inițială mare (ciment specializat)

- Ciment pentru beton monolit pus în operă tot timpul anului
- Ciment pentru elemente prefabricate – simplu armate și precomprimate - executate tot timpul anului
- Ciment utilizabil în compoziția betonului celular autoclavizat, adezivilor și mortarelor uscate preambalate



- **Caracteristici fizico-mecanice:**

Timp inițial de priză	Minim 45 min.
Stabilitate (expansiune)	Maxim 10 mm.
<b>Rezistența la compresiune :</b>	
Rezistența inițială la 2 zile:	Minim 30 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența standard la 28 zile:	Minim 52.5 N/mm <sup>2</sup> / Maxim - nelimitată

- **Compoziție conform SR EN 197-1:2011 (procente de masă, exclusiv ghipsul):**

Clincher Portland	95 ÷ 100%
Componente auxiliare minore (*)	0 ÷ 5%

(\*) - Componentele auxiliare minore sunt materiale minerale naturale anorganice, sau materiale minerale anorganice derivate din procesul de fabricare a clincherului, sau componente precum cele precizate la 5.2 din SR EN 197-1:2011, dacă nu sunt deja incluse drept componente principale în ciment.

- **Condiții tehnice de calitate:**

CARPATCEMENT® CEM I 52.5R este produs în conformitate cu prevederile SR EN 197-1:2011.

- **Documente:**

Certificatul de Constantă a Performanței și Declarația de Performanță pot fi descărcate de pe [www.heidelbergmaterials.ro](http://www.heidelbergmaterials.ro) la pagina de produse.

- **Termen de valabilitate:**

Valabilitate 45 de zile de la data livrării în condițiile transportului și depozitării la utilizator conform recomandărilor din Declarația de Performanță.

- **Livrare:** Vrac în mijloace de transport auto.

- Armonizarea reglementărilor românești cu cele europene a condus pe cuprinsul anului 2023 la modificări importante în ceea ce privește regulile de producere ale betonului, de proiectare și executare a elementelor și structurilor. Consultați și respectați SR EN 206+A1:2021 , NE 012/1:2022 , SR EN 13670:2010 și NE 012/2:2022.
- Acest document nu poate și nu conține totalitatea informațiilor referitoare la produsele noastre sau asupra posibilităților de utilizare ale acestora. Utilizatorul produsului la care se referă acest document este obligat să consulte și să respecte integral prevederile tehnice în vigoare la locul de utilizare a betonului, în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor.
- Acest document a fost actualizat la 19.04.2023 și are valabilitate până la 01.02.2024. Documentul este revăzut și actualizat periodic precum și ori de câte ori este necesar. Vă recomandăm să vă asigurați că sunteți în posesia ultimei versiuni accesând site-ul [www.heidelbergmaterials.ro](http://www.heidelbergmaterials.ro) unde sunt postate întotdeauna ultimele revizii ale documentelor noastre tehnice.