



## FIȘA TEHNICĂ

### CARPATCEMENT® CEM II/A-LL 32.5R SR EN 197-1:2011 CIMENT PORTLAND CU CALCAR CU REZISTENȚĂ INIȚIALĂ MARE (CIMENT PENTRU APLICAȚII UZUALE)

- Ciment utilizat în elemente și structuri monolite sau prefabricate, armate și armate dispers, executate tot timpul anului
- Ciment posibil a fi folosit în compoziția adezivilor și mortarelor uscate, preambalate



#### ▪ Caracteristici fizico-mecanice:

Timp inițial de priză	Minim 75 min.
Stabilitate (expansiune)	Maxim 10 mm.
<u>Rezistența la compresiune :</u> Rezistența inițială la 2 zile: Rezistența standard la 28 zile:	Minim 10N/mm <sup>2</sup> Minim 32.5N/mm <sup>2</sup> / Maxim 52.5 N/mm <sup>2</sup>

#### ▪ Compoziție conform SR EN 197-1:2011 (procente de masă, exclusiv ghipsul):

Clincher Portland	80 ÷ 95%
Calcar de puritate ridicată (LL)	6 ÷ 20%
Componente auxiliare minore (*)	0 ÷ 5%

(\*) - Componentele auxiliare minore sunt materiale minerale naturale anorganice, sau materiale minerale anorganice derivate din procesul de fabricare a clincherului, sau componente precum cele precizate la 5.2 din SR EN 197-1:2011, dacă nu sunt deja incluse drept componente principale în ciment.

#### ▪ Condiții tehnice de calitate:

CARPATCEMENT® CEM II / A-LL 32.5R este produs în conformitate cu SR EN 197-1:2011.

- **Documente:** Certificatul de Constanță a Performanței și Declarația de Performanță pot fi descărcate de pe [www.heidelbergmaterials.ro](http://www.heidelbergmaterials.ro) la pagina de produse.
- **Termen de valabilitate:** Valabilitate 60 de zile de la data livrării în condițiile transportului și depozitării la utilizator conform recomandărilor din Declarația de Performanță.
- **Livrare:** Vrac în mijloace de transport auto.

- *Armonizarea reglementărilor românești cu cele europene a condus pe cuprinsul anului 2023 la modificări importante în ceea ce privește regulile de producere ale betonului, de proiectare și executare a elementelor și structurilor. Consultați și respectați SR EN 206+A1:2021 , NE 012/1:2022 , SR EN 13670:2010 și NE 012/2:2022.*
- *Acest document nu poate și nu conține totalitatea informațiilor referitoare la produsele noastre sau asupra posibilităților de utilizare ale acestora. Utilizatorul produsului la care se referă acest document este obligat să consulte și să respecte integral prevederile tehnice în vigoare la locul de utilizare a betonului, în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor.*
- *Acest document a fost actualizat la 19.04.2023 și are valabilitate până la 01.02.2024. Documentul este revăzut și actualizat periodic precum și ori de câte ori este necesar. Vă recomandăm să vă asigurați că sunteți în posesia ultimei versiuni accesând site-ul [www.heidelbergmaterials.ro](http://www.heidelbergmaterials.ro) unde sunt postate întotdeauna ultimele revizii ale documentelor noastre tehnice.*

FT 06 Ed.0, Rev 1